ATANOR | FeCu 80-20
Scheda della prova - dati pubblicati del campione

Oggetto: confronto della morfologia e del tempo di scorrimento Hall riportato.

Materiale: FeCu 80-20
Classe granulometrica iniziale riportata: <250 micrometri
Tempo Hall prima del trattamento: 31 s
Tempo Hall dopo il trattamento: 20 s
Riduzione relativa del tempo riportato: 35%
Calcolo: (prima - dopo) / prima x 100.

Famiglia del metodo riportato: misura di scorrimento Hall.
Massa di prova, condizionamento, ripetizioni, norma e incertezza:
non specificati nella documentazione pubblicata.

Riferimento prova: non pubblicato
Riferimento campione: non pubblicato
Data della prova: non specificata nella documentazione pubblicata.

La qualifica applicativa puo richiedere inoltre:
D10/D50/D90 prima e dopo il trattamento; distribuzione granulometrica finale;
densita apparente e battuta; ossigeno e azoto; descrittori quantitativi di forma;
resa di recupero ed esiti delle prove applicative.

Interpretazione: risultati ATANOR riferiti ai campioni identificati sopra.
Non qualificano un altro lotto o l idoneita a una specifica macchina.
Questa scheda non e un certificato di analisi o un rapporto di prova di laboratorio.

Risultati su campioni ATANOR; prima pubblicazione aziendale, 23 settembre 2026.
Scheda redatta: 6 novembre 2026.
info@atanor.tech | Atanor S.r.l. | IT02977890306